

MONOCOAT SERİSİ

ÜRÜN TANIMI

72110 - KANAFLON MONOCOAT su bazlı, tek katlı sistemdir. Ekonomik avantajın ürün performansından daha önemli olduğu ürünler için tasarlanmıştır. İyi yapışmazlık, aşınma ve yüzeye tutunma gösterir.

KULLANIM YERİ

Alüminyum, alüminyum döküm veya dövme alüminyum yüzeyler. Tencere, tava endüstrisi, kek kalıpları, fırın için pişirme gereçleri. Ütü tabanı, tost makinesi plakası ve bazı elektrikli ev aletleri.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	: KOYU RENKLER
PARLAKLIK	: MAT
İNCELTİCİ	: SU
YOĞUNLUK (g/ml)	: 1.07±0.03
VİSKOZİTE (Ku)	: 90±10 STORMER VİSKOZİMETRE
KATI (w/w %)	: 30±5
UYGULAMA VİSKOZİTESİ (sn)	: %20-30 su ile inceltilir.
KURU FİLM KALINLIĞI (μ)	: 20-25
TEORİK YAYILMA (m ² /kg)	: ~12 (@25 μ KFK)
FLASH OFF SICAKLIĞI (°C)	: -
KÜRLENME SICAKLIĞI (°C)	: 390-400 (10 dk)
UYGULAMA YÖNTEMİ	: Havalı tabanca
AMBALAJ (kg)	: 30
RAF ÖMRÜ	: 6 ay
SAĞLIK/GÜVENLİK BİLGİLERİ	: MSDS'e bakınız.

HAZIRLAMA

Bidondaki boyayı, çökme kalmayacak şekilde iyice karıştırınız. Kullanılacak olan boyayı ihtiyaç halinde %20 - 30 arasında saf su ile inceltiniz. Kullanmayacağınız boyalarda su ile inceltme işlemi yapmayınız. Kullanılacak miktar kadar inceltme işlemi uygulayınız. Mümkünse, daha iyi karıştırma için bidonu rollerde 30 dk döndürünüz. Boyayı kullanmadan önce 150-200 mikron filtreden süzünüz. Eğer gerekirse, uygulama viskozitesini saf su ile ayarlayınız. Ayarlamalar için gerekirse KANAT BOYA temsilcisi ile iletişime geçiniz. En iyi sonuç için uygulamayı 10-35°C aralığında yapınız.

UYGULAMA BİLGİLERİ

Tüm yüzeyler yağ, makine yağı vb. kontaminasyonlardan arındırılmış, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeje kumlama ve zımpara yapılması daha iyi boya performansı sağlar.

UYGULAMA EKİPMANI

Sprey uygulamalarında 1.2-1.4 meme çaplı tabanca ile 3-4 bar basınçta uygulama önerilmektedir.

UYARILAR

En iyi kaplama performansı için, kürlenme koşulları, astar ve sonkat kalınlıkları belirtildiği gibi olmalıdır.

Uygulama, havalandırması iyi olan bir ortamda yapılmalı, fırınlar yeterli egzoz sistemi ile donatılmış olmalıdır.

Taşınması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Bu boya profesyonel kullanıcılar içindir.

KANAT BOYA ürünlerinin ilk kullanımında ve sonrasında teknik servis ve eğitim hizmetleri vermektedir.

Ürün Teknik Bülteninde belirtilmeyen hususlar için KANAT BOYA'ya başvurunuz.

Bu bilgiler normal şartlar altında laboratuvar deney ve araştırmalarına dayanarak hazırlanmıştır.

Uygun olmayan koşullarda yapılan uygulamalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

* Karışım değerleri, belirtilen karışım oranına göre verilmiştir.